












LINEA MASKING

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



	 grammatura supporto g/m ²	 spessore totale µm	 adesività N/cm	 carico di rottura N/cm	 allungamento a rottura %	 resistenza al calore per 90 min.	 resistenza al calore per 30 min.	 colori disponibili	 resistenza raggi UV	 rimozione senza residui
NARMASK 340	55	125	> 2,2	> 27	> 8	55° C	70° C	● ○ ●		•
NARMASK 360	58	130	> 2,3	> 32	> 8	60° C	80° C	○ ●		•
NARMASK 380	76	145	> 2,3	> 35	> 8	60° C	80° C	○ ●		•
NARMASK UVR 380	76	145	> 2,3	> 35	> 8	60° C	80° C	● ●	•	•
NARCAR 350	58	135	> 2,6	> 32	> 8	80° C	110° C	● ○ ●		•
NARCAR 380	76	150	> 2,6	> 35	> 8	80° C	110° C	○ ●		•

● avana ○ bianco ● giallo ● verde ● blu ● limone



NAR S.P.A.
Legnaro (PADOVA) ITALY
www.nar-spa.com

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. NAR declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo. Ulteriori indicazioni sono reperibili nell'ultima edizione disponibile del fascicolo "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio e l'uso dei nastri autoadesivi" edito da Federazione Gomma Plastica.



www.nar-spa.com/
note-tecniche.html



NARMASK 340

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



RESISTENTE AL CALORE



SI TAGLIA CON LE MANI



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

MASKING

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: carta semicrespata
ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Settore edile per tinteggiature; verniciature decorative e industriali; carrozzeria e mascheratura protettiva in genere

COLORI DISPONIBILI

Bianco - giallo - limone

Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità, ai solventi, alla temperatura di utilizzo. Il nastro ha elevata conformabilità e buona resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui. Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi nel settore edile per tinteggiature, nelle verniciature decorative, nella carrozzeria e nella mascheratura protettiva in genere.



GRAMMATURA SUPPORTO
55 g/m²



ADESIVITÀ
> 2,2 N/cm



CARICO DI ROTTURA
> 27 N/cm



NARMASK 360

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



RESISTENTE AL CALORE



SI TAGLIA CON LE MANI



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

MADE IN ITALY

MASKING

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: carta semicrespata

ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi

MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Mascheratura professionale e carrozzeria

COLORI DISPONIBILI

Bianco - giallo

Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità, ai solventi, alla temperatura di utilizzo. Il nastro ha elevata conformabilità e buona resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui. Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi nel settore edile per tinteggiature, nelle verniciature decorative e industriali, nella carrozzeria e nella mascheratura protettiva in genere.



GRAMMATURA SUPPORTO
58 g/m²



ADESIVITÀ
> 2,3 N/cm



CARICO DI ROTTURA
> 32 N/cm



NARMASK 380

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



RESISTENTE AL CALORE



SI TAGLIA CON LE MANI



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

MADE IN ITALY

MASKING

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: carta semicrespata

ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi

MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Mascheratura professionale e carrozzeria

COLORI DISPONIBILI

Bianco - giallo

Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità, ai solventi, alla temperatura di utilizzo. Il nastro ha elevata conformabilità e ottima resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui. Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi nel settore edile per tinteggiature, nelle verniciature decorative e industriali, nella carrozzeria e nella mascheratura protettiva in genere.



GRAMMATURA SUPPORTO
76 g/m²



ADESIVITÀ
> 2,3 N/cm



CARICO DI ROTTURA
> 35 N/cm



NAR MASK UVR 380

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



RESISTENTE AL CALORE



SI TAGLIA CON LE MANI



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

MASKING

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: carta semicrespata
ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Mascheratura di esterni; rimozione completa e senza residui fino a una settimana dopo l'applicazione

COLORI DISPONIBILI

Verde, blu

Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità, ai solventi, alla temperatura di utilizzo. Il nastro ha elevata conformabilità e ottima resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui. Adatto alla mascheratura professionale e per utilizzo esterno.



GRAMMATURA SUPPORTO
76 g/m²



CARICO DI ROTTURA
> 35 N/cm



RESISTENTE AI RAGGI UV



NARCAR 350

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



SI TAGLIA CON LE MANI



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

MASKING

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: carta semicrespata
ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Mascheratura industriale; carrozzeria a temperature medio/alte

COLORI DISPONIBILI

Bianco - giallo - avana

Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità e ai solventi. Ottima la resistenza alla temperatura. Il nastro ha elevata conformabilità e buona resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui. Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi ed è particolarmente indicato nelle verniciature industriali e per l'utilizzo in carrozzeria.



GRAMMATURA SUPPORTO
58 g/m²



ADESIVITÀ
> 2,6 N/cm



RESISTENZA AL CALORE
80° C per 90 min.
110° C per 30 min.



NARCAR 380

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



SI TAGLIA CON LE MANI



RIMOZIONE SENZA RESIDUI

MASKING

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: carta semicrespata
ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solventi
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Mascheratura industriale; carrozzeria a temperature medio/alte

COLORI DISPONIBILI

Bianco - giallo


Buone le caratteristiche di resistenza all'umidità e ai solventi. Ottima la resistenza alla temperatura. Il nastro ha elevata conformabilità e ottima resistenza meccanica, si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui. Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi ed è particolarmente indicato nelle verniciature industriali e per l'utilizzo in carrozzeria.



GRAMMATURA SUPPORTO
76 g/m²



ADESIVITÀ
> 2,6 N/cm



RESISTENZA AL CALORE
80° C per 90 min.
110° C per 30 min.