



POLINAR 240

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



IMBALLO LEGGERO



NASTRATRICE AUTOMATICA



ADATTO PER IMBALLAGGIO A BASSE TEMPERATURE

POLINAR

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: film di polipropilene biorientato
ADESIVO: gomma naturale / resine idrocarboniche / solvente
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Nastratrici automatiche e manuali; chiusura di cartoni riciclati

COLORI DISPONIBILI

Avana - bianco - trasparente

Le caratteristiche di immediata adesività alle alte e basse temperature su ogni superficie di cartone, unite alla resistenza e brillantezza tipiche del film di polipropilene, rendono il nastro adatto a tutti gli usi nel campo dell'imballaggio.
È stampabile su macchine flessografiche con il sistema primer e release.



SPESSORE SUPPORTO
28 μ m



ADESIVITÀ
> 2.0 N/cm



CARICO DI ROTTURA
> 39 N/cm



LINEA POLINAR

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



	spessore supporto μm	spessore totale μm	adesività N/cm	carico di rottura N/cm	allungamento a rottura %	colori disponibili	stampabile direttamente	imballo pesante	imballo medio	imballo leggero	nastratrice automatica	adatto a imballaggio a basse temperature
POLINAR 230	25	43	> 2,0	> 36	> 116	● ○ ⊗				•	•	•
POLINAR 240	28	46	> 2,0	> 39	> 116	● ○ ⊗				•	•	•
POLINAR 260	32	50	> 2,0	> 45	> 116	● ○ ⊗			•		•	•
POLINAR BTS 240	28	46	> 2,0	> 39	> 116	● ○ ⊗	•			•	•	•
POLINAR BTS 260	32	50	> 2,0	> 45	> 116	● ○ ⊗	•		•		•	•
POLINAR 265	32	51	> 2,0	> 45	> 116	● ○ ⊗ ● ● ● ● ● ● ● ●			•		•	•
POLINAR 280	40	58	> 2,0	> 54	> 116	● ⊗		•			•	•
POLINAR HM 230	25	42	> 4,5	> 36	> 116	● ⊗				•	•	
POLINAR HM 240	28	45	> 4,5	> 39	> 116	● ○ ⊗				•	•	
POLINAR HM 270	35	61	> 6,0	> 47	> 116	⊗			•		•	

● avana ○ bianco ⊗ trasparente ● rosso ● arancio ● nero ● giallo ● verde ● azzurro ● blu



NAR S.P.A.
Legnaro (PADOVA) ITALY
www.nar-spa.com

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e i 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. NAR declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo. Ulteriori indicazioni sono reperibili nell'ultima edizione disponibile del fascicolo "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio e l'uso dei nastri autoadesivi" edito da Federazione Gomma Plastica.



www.nar-spa.com/
note-tecniche.html