



POLINAR HM 230

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



IMBALLO LEGGERO



NASTRATRICE AUTOMATICA



NON CONTIENE SOLVENTI ORGANICI

POLINAR

COMPOSIZIONE

SUPPORTO: film di polipropilene biorientato
ADESIVO: gomma sintetica / resine idrocarboniche
MANDRINO: cartoncino e cartone in materiale riciclato

APPLICAZIONI

Nastratrici manuali; linee di confezionamento automatizzate

COLORI DISPONIBILI

Avana - trasparente

La particolare aggressività dell'adesivo e l'elevata affidabilità garantiscono l'utilizzo del nastro con dispenser manuali e con nastratrici automatiche nel settore dell'imballaggio industriale.



SPESSORE SUPPORTO
25 μ m



ADESIVITÀ
> 4,5 N/cm















ALLUNGAMENTO A ROTTURA
> 116%



LINEA POLINAR

SCHEDA TECNICA
INFORMATIVA



	 spessore supporto μm	 spessore totale μm	 adesività N/cm	 carico di rottura N/cm	 allungamento a rottura %	 colori disponibili	 stampabile direttamente	 imballo pesante	 imballo medio	 imballo leggero	 nastratrice automatica	 adatto a imballaggio a basse temperature
POLINAR 230	25	43	> 2,0	> 36	> 116	● ○ ◎				•	•	•
POLINAR 240	28	46	> 2,0	> 39	> 116	● ○ ◎				•	•	•
POLINAR 260	32	50	> 2,0	> 45	> 116	● ○ ◎			•		•	•
POLINAR BTS 240	28	46	> 2,0	> 39	> 116	● ○ ◎	•			•	•	•
POLINAR BTS 260	32	50	> 2,0	> 45	> 116	● ○ ◎	•		•		•	•
POLINAR 265	32	51	> 2,0	> 45	> 116	● ○ ◎ ● ● ● ● ● ●			•		•	•
POLINAR 280	40	58	> 2,0	> 54	> 116	● ◎		•			•	•
POLINAR HM 230	25	42	> 4,5	> 36	> 116	● ◎				•	•	
POLINAR HM 240	28	45	> 4,5	> 39	> 116	● ○ ◎				•	•	
POLINAR HM 270	35	61	> 6,0	> 47	> 116	◎			•		•	

● avana ○ bianco ◎ trasparente ● rosso ● arancio ● nero ● giallo ● verde ● azzurro ● blu



NAR S.P.A.
Legnaro (PADOVA) ITALY
www.nar-spa.com

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e i 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. NAR declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo. Ulteriori indicazioni sono reperibili nell'ultima edizione disponibile del fascicolo "Raccomandazioni per la scelta, lo stoccaggio e l'uso dei nastri autoadesivi" edito da Federazione Gomma Plastica.



www.nar-spa.com/
note-tecniche.html